


合成ゴムターホリンシリーズ 東レ® ナイロン使用

優れた耐久性、耐寒性、耐熱性、防水性を兼ね備え、機械カバー、ジャバラ、配管ダクト製品等の幅広い用途に適応します。


<SAMPLE>




NE351 CR



NE353 CR



NE401 CR ※



NE403 CR ※




NE503 CR



NE507A NBR



CH8000 ナイロン



<性能表>

品番	NE351	NE353	NE401※	NE403※	NE503	NBR507A	CH8000
巾 × 長 (cm × m)	92 × 50乱	92 × 50乱	115 × 50乱	115 × 50乱	115 × 50乱	115 × 50乱	117 × 50乱
厚さ (mm)	0.58	0.58	0.48	0.48	0.38	0.38	0.55
重量 (g/m ²)	760	760	600	600	480	480	530
引張強度 N/3cm (kgf/3cm)	タテ	1372 (140)	1372 (140)	1176 (120)	1176 (120)	588 (60)	2548 (260)
	ヨコ	1372 (140)	1372 (140)	1176 (120)	1176 (120)	588 (60)	2058 (210)
伸度 (%)	タテ	30	30	30	30	27	20
	ヨコ	30	30	30	30	25	25
引裂強力 N(kgf)	タテ	147 (15)	147 (15)	147 (15)	147 (15)	39 (4)	294 (30)
	ヨコ	147 (15)	147 (15)	147 (15)	147 (15)	39 (4)	343 (35)
耐揉性	2kg/1000回	2kg/1000回	2kg/1000回	2kg/1000回	1kg/1000回	1kg/1000回	1kg/1000回
耐水性	3kg/cm ² × 3分	3kg/cm ² × 3分	3kg/cm ² × 3分	3kg/cm ² × 3分	3kg/cm ² × 3分	3kg/cm ² × 3分	2kg/cm ² × 1分
耐寒性	-30℃異常なし	-30℃異常なし	-30℃異常なし	-30℃異常なし	-30℃異常なし	-30℃異常なし	-30℃異常なし
耐熱性 (1時間)	130℃異常なし	130℃異常なし	130℃異常なし	130℃異常なし	130℃異常なし	130℃異常なし	130℃異常なし
耐酸性 (10%硫酸)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
耐アルカリ性 (10%セイヤ)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
耐油性	ASTM	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	魚油・大豆油	—	—	—	—	—	異常なし
用途	機械カバー ジャバラ用	機械カバー ジャバラ用	機械カバー ジャバラ用	機械カバー ジャバラ用	機械カバー ジャバラ用	作業用前掛	コンクリート 蒸気養生シート ハウス用

*上記データは、測定平均値で保証値ではありません。

*上記データ中Nの単位はニュートンです。()内は旧単位で参考値として表示しております。

**※につきましては受注生産となっております。ロット・納期等につきましてはお問い合わせください。



製造発売元 **IZUMI 泉株式会社**

東京
大阪

〒141-0021 東京都品川区上大崎3-1-1 TEL 03(5719)7483

〒590-0005 大阪府大阪市北区中之島3-3-3 TEL 06(6448)6058